

FIBRANxps ETICS GF-I



OPIS:

FIBRANxps ETICS GF-I jest płytą do izolacji termicznej wykonaną z polistyrenu ekstrudowanego, o chropowatej powierzchni (o strukturze gofra) zapewniającej dobrą przyczepność materiałów wykończeniowych i o prostych krawędziach.

ZASTOSOWANIE:

Izolacja termiczna zapewnia całkowitą ochronę w środowiskach o dużej wilgotności i/lub w warunkach skrajnych obciążeń mechanicznych.

- Ochrona termiczna zewnętrznych powierzchni ścian
- Ochrona termiczna ścian cokołowych
- Izolacja termiczna ościeży, naroży i podbitek dachowych
- Ochrona termiczna wewnętrznych powierzchni ścian

JAKOŚĆ:

Produkty są poddawane badaniom zgodnie z wymaganiami:

- EN 13164,
- EN 13501-1,
- EN ISO 11925-2:2002.



w następujących laboratoriach i instytutach: ZAG Ljubljana, FIW München, DIBt Berlin, IFBP Hannover, IMS Belgrade, IMK Sarajevo.

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego AVCP – System 3

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Wyroby FIBRANxps są produkowane z użyciem przyjaznych środowisku środków spieniających
- Nie zawierają fluorowęglowodorów (HFC)
- Nie zawierają heksabromocyklododekanu (HBCD)
- Współczynnik globalnego ocieplenia GWP < 5
- Potencjał niszczenia warstwy ozonowej ODP = 0
- W 100% nadają się do recyklingu



PARAMETRY TECHNICZNE:

XPS - EN 13164 - T3 - CS(10Y)⁽¹⁾ - DS(70,90) - DLT(2)5 - TR400 - WL(T)1,5 - MU50

grubość [mm]	płyty w opakowa- -niu [szt.]	ilość w opakowa- -niu [m ²]	przewodność cieplna λ_D [W/mK]	opór cieplny R_D [m ² K/W]	(1) wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu CS(10Y) [kPa]
20	20	15,00	0,032	0,60	200
30	14	10,50	0,032	0,90	250
40	10	7,50	0,032	1,20	300
50	8	6,00	0,033	1,50	300
60	7	5,25	0,033	1,85	300
80	5	3,75	0,034	2,30	300
100	4	3,00	0,035	2,85	300
120	3	2,25	0,035	3,40	300
140	3	2,25	0,035	4,00	300
150	2	1,50	0,035	4,25	300
160	2	1,50	0,036	4,40	300
180	2	1,50	0,036	5,00	300
200	2	1,50	0,036	5,55	300

- moduł sprężystości E: **15 MPa**
- odporność ogniowa: **E**
- temperatura użytkowania: **od -50°C do +75°C**
- współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej α : **0,075 mm/mK**
- wymiary płyty (szerokość x długość): **600 x 1250 mm**

KOD OZNACZENIA zgodnie z normą EN 13164:

XPS	–	skrót od POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO
EN 13164	–	numer europejskiej normy dotyczącej materiału izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego
Ti	–	deklarowana klasa tolerancji grubości
CS(10Y)	–	deklarowany poziom wytrzymałości na ściskanie przy 10% odkształceniu
TR	–	deklarowany poziom wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni
DS(70,90)	–	deklarowana wartość trwałości wymiarowej przy określonej temperaturze i wilgotności
DLT(i)5	–	deklarowany poziom odkształcenia przy określonym obciążeniu ściskającym i w określonych warunkach temperaturowych
WL(T)i	–	deklarowany poziom nasiąkliwości wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu
WD(V)i	–	deklarowany poziom długotrwałej absorpcji wody przez dyfuzję
MUi	–	deklarowany poziom oporu dyfuzyjnego pary wodnej
FTCDi	–	deklarowany poziom odporności na cykle zamrażania/rozmarzania
CC (i ₁ /i ₂ /Y) σ_c	–	Pełzanie przy ściskaniu na przestrzeni 50 lat przy odkształceniu < 2%

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PRZENOSZENIE I MAGAZYNOWANIE

Płyty FIBRANxps są odporne na niskie temperatury, opady deszczu i śniegu, jednak nie są odporne na promieniowanie ultrafioletowe wskutek bezpośredniego wystawienia na działanie promieni słonecznych. W związku z tym opakowanie należy usunąć bezpośrednio przed użyciem materiału. W przypadku przerwania opakowania materiał należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Mimo że płyty FIBRANxps są jednymi z najtrwalszych materiałów dostępnych na rynku, zetknięcie z ostrymi przedmiotami może spowodować uszkodzenie płyt lub wygięcie ich powierzchni. Płyty FIBRANxps można stosować w temperaturach do 75°C. Jednak wskutek przechowywania na zewnątrz pomieszczeń i wystawienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub przykrycia materiałem o ciemnym kolorze płyty mogą ulec odkształceniu w wyniku działania wysokich temperatur. Nie wolno dopuścić do tego, aby płyty FIBRANxps stykały się z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak aceton, benzyna lub smoła. Przed przystąpieniem do czyszczenia płyt zaleca się przeprowadzenie próby tolerancji materiału. W razie konieczności należy kontaktować się z naszym działem technicznym. Zasadniczo są one odporne na mydło i detergenty, jednak nie na wybielacze. Płyty FIBRANxps są częściowo odporne na substancje, takie jak oleje i tłuszcze spożywcze, parafinę, fenol, co oznacza, że długotrwałe wystawienie na ich działanie może mieć wpływ na wygląd lub strukturę powierzchni płyt. Płyty FIBRANxps są odporne w szczególności na rozpuszczalne w wodzie materiały asfaltowe, wapno, cement, zaprawę wapienną, wodę morską, a także rozcieńczone kwasy i silikony. W razie wątpliwości należy wykonać próbę tolerancji.

MONTAŻ

Podczas montażu płyt FIBRANxps należy wziąć pod uwagę wszystkie wymagania konstrukcyjne. Płyty FIBRANxps należy umieszczać na płaskich i czystych powierzchniach. Można je łatwo ciąć za pomocą ostrego noża lub podgrzewanego drutu. Większość krawędzi wyrobów FIBRANxps ma przekrój „L” lub „D”. Płyty zwykle układają się w jednej warstwie. Układanie w dwóch warstwach jest wymagane w przypadku paneli o przekroju „I”, co ma na celu zapobiegnięcie tworzeniu się mostków termicznych na złączach. Izolację cieplną w systemach dachów odwróconych należy układać w jednej warstwie. Podczas montażu płyt z polistyrenu ekstrudowanego FIBRANxps nie należy używać otwartego płomienia. Gdy zachodzi potrzeba ułożenia płyt FIBRANxps na folii hydroizolacyjnej na ścianach piwnicznych, należy też zastosować taśmę klejącą. W przypadku podziemi, w pobliżu których występuje wysokie zwierciadło wód podziemnych, na całej powierzchni ściany należy zastosować wyrób hydroizolacyjny (np. smołę). Układając płyty FIBRANxps na większych powierzchniach, szczególnie na ciepłych stropodachach, należy wziąć pod uwagę rozszerzanie lub kurczenie się płyt wskutek działania temperatury. W takich przypadkach zaleca się wykonanie złączy kompensacyjnych z użyciem wełny mineralnej. Uwaga: Przekroje i składy detali konstrukcyjnych przedstawionych w ulotce mają charakter poglądowy i podlegają dostosowaniu w zależności od lokalnych uwarunkowań.

ŚRODKI OCHRONY I CZAS TRWANIA MONTAŻU

Zaleca się, aby podczas cięcia płyt za pomocą podgrzewanego drutu, monterzy płyt z polistyrenu ekstrudowanego FIBRANxps stosowali niezbędne środki ochrony indywidualnej.